

LES PLUS **MOULAGE GAZELLE**

- ✓ **GRANDE FINESSE**
- ✓ **DEGRÉ DE BLANCHEUR SUPERIEUR**
- ✓ **RÉACTION AU FEU CLASSE A1**
- ✓ **GRANDE DURETÉ**



Caractéristiques

Le plâtre **MOULAGE GAZELLE** est un plâtre pur, sans additifs, de couleur blanche, qui est produit du gypse naturel qui sert à la fabrication des éléments décoratifs par coulage, modelage (Plafond, Colonnes décoratives, rosaces), sa taille des grains permet l'obtention d'une surface solide et lisse. Il peut être utilisé sur tout support pouvant recevoir du plâtre.

Application

Le plâtre **MOULAGE GAZELLE** est un plâtre pour staff qui sert à la fabrication des faux plafonds et autres articles décoratifs pour le bâtiment. Il contribue à l'isolation thermique et phonique, et à une bonne résistance au feu.

Préparation du support d'application

La surface d'application doit être propre et exempte de poussière et autres éléments pouvant entraver la prise du produit.

Préparation du mélange

Le mélange doit être préparé dans un récipient propre avec surface lisse. 7,5 litres d'eau sont nécessaires pour 10 kg de plâtre **MOULAGE GAZELLE**.

Verser d'abord l'eau dans le récipient puis saupoudrer le plâtre **MOULAGE GAZELLE** pour recouvrir la surface de l'eau, attendre quelques minutes pour la submersion de la poudre dans l'eau, puis mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène.

Mise en œuvre

Le moule doit être lubrifié pour assurer un bon démoulage.

Une armature en fibre naturelle ou synthétique peut être ensuite intégrée durant le moulage.

Garder le produit moulé dans une température moyenne pour éviter les fissures.

Conditionnement et stockage

Le plâtre **MOULAGE GAZELLE** est commercialisé dans des sacs de **40 kg**. Le produit peut être utilisé jusqu'à **6 mois** après la date de production, un stockage au-delà de ce délai peut détériorer les caractéristiques du produit.

Les sacs doivent être entreposés à sec sur palettes, à l'intérieur et à l'abri des intempéries.

Propriétés techniques

Description	Unité	Valeur
Couleur	-	Blanc
Rapport de gâchage Plâtre/Eau	kg/l	1,33
Début de prise (Couteau)	min	7-9
Fin de prise (shore A = 40)	min	19 - 21
Densité	-	0,64
Résistance à la compression (sec)	N/mm ²	11,4
Dureté superficielle (sec)	Shore C	>70
Résistance au feu	-	A1
Finesse (Refus tamis)		
	200 µm %	< 10
	800 µm %	< 2

Conseils d'utilisation

- Le plâtre **MOULAGE GAZELLE** est désigné pour usage interne.
- Toute modification du rapport Plâtre/Eau, ou une agitation trop importante du mélange auront un impact sur le temps de prise et les propriétés mécaniques.
- Il est interdit d'ajouter des additifs chimiques ou autres produits (ciment...).

COMPAGNIE MAROCAINE DE PLÂTRE ET D'ENDUIT

Adresse Usine : Km 6.5 Route Sebt Gzoula, B.P 28, CP 46000, Safi Maroc.

E-mail : contact@cmpe.ma

Téléphone : (+212) 808 69 82 00

Showroom Casablanca : 29, Boulevard de la Grande Ceinture, Angle Chemin des Pivoines, Casablanca.

E-mail : cmpe.casa@cmpe.ma

Téléphone : (+212) 808 69 82 00



Scannez-moi



Compagnie Marocaine de Plâtre et d'Enduit
الشركة المغربية للجبس و الملاط