

MORTIER À PROJETER **MPremium**

DÉVELOPPÉ PAR

KNAUF

LES PLUS **MPremium**

- ✓ RENDEMENT IMPORTANT
- ✓ MINIMISE L'USAGE DE L'ENDUIT PEINTURE
- ✓ RÉACTION AU FEU CLASSE A1
- ✓ MONOCOUCHE
- ✓ REGULATEUR HYGROMÉTRIQUE ,
ISOLANT ACOUSTIQUE ET THERMIQUE



Caractéristiques

MPremium est un enduit de plâtre pré-mélangé en usine, il convient comme enduit de parachèvement pour les murs et plafonds intérieurs.

MPremium est caractérisé par son rendement important, son temps de travail élevé, sa souplesse, sa résistance au choc et à la pression, aussi par son durcissement uniforme et sa résistance au feu, Il peut recevoir n'importe quel type de revêtement lorsqu'il est appliqué en une couche.

Application

MPremium est un enduit monocouche qui s'applique mécaniquement sur tous les supports rugueux et absorbants, dans des constructions neuves ou existantes.

Préparation du support d'application

La surface d'application doit être propre et exempte de poussière et autres éléments pouvant entraver la prise du produit.

Préparation du mélange

Ne pas mélanger **MPremium** avec d'autres additifs. Nettoyer la machine si le temps entre deux projections dépasse 20 min.

Mise en œuvre

La mise en œuvre du **MPremium** se fait à l'aide d'une machine à projeter comme par exemple la KNAUF PFT monojet/G4/G5.

Un sac de 25 kg donne environ 28 litres d'enduit humide permettant de couvrir une surface de 2 à 3 m² avec une épaisseur moyenne de 1 cm.

Conditionnement et stockage

MPremium est commercialisé dans des sacs de 25 kg.

Le produit peut être utilisé jusqu'à 6 mois après la date de production, un stockage au-delà de ce délai peut détériorer les caractéristiques du produit.

Les sacs doivent être entreposés à sec sur palettes, à l'intérieur et à l'abri des intempéries.

Propriétés techniques

Description	Unité	Valeur
Conditionnement	Kg	25
Rapport de gâchage	Kg/l	0,70
Durée du cycle d'utilisation	min	180
Rendement (1 cm d'épaisseur)	kg/ m ²	8,5
Epaisseur conseillée	cm	1-2
Finesse refus tamis (800 µm)	%	< 0,6
Dureté superficielle (unité shore c)	-	> 70
PH	-	> 12
Résistance au feu	-	A1

Conseils d'utilisation

- **MPremium** est désigné pour usage interne.
- Toute modification du rapport Plâtre/Eau, l'utilisation d'une machine mal réglée ou la présence de la saleté dans la machine auront un impact sur le temps de prise et les propriétés mécaniques.
- Il est interdit d'ajouter des additifs ou autres produits avec **MPremium**.



Compagnie Marocaine
de Plâtre et d'Enduit
الشركة المغربية
للجبس و الملاط

COMPAGNIE MAROCAINE DE PLÂTRE ET D'ENDUIT

Adresse Usine: Km 6.5 Route Sebt Gzoula, B.P 28,
CP 46000, Safi Maroc.
E-mail: contact@cmpe.ma
Téléphone: (+212) 808 69 82 00

Showroom Casablanca: 29 Boulevard
de la Grande Ceinture, Angle Chemin
des Pivoines, Casablanca.
E-mail: cmpe.casa@cmpe.ma
Téléphone: (+212) 808 69 82 00



إشباع الملامات
MOROCCO AWARDS
LES MARQUES À L'HONNEUR



Système de
management
ISO 9001:2015

www.tuv.com
ID 9105063907



Scannez-moi