

LES PLUS **طالوش** TALOCHE S9AF السقف

- ✓ RENDEMENT IMPORTANT
- ✓ MINIMISE L'USAGE DE L'ENDUIT PEINTURE
- ✓ RÉACTION AU FEU CLASSE A1
- ✓ MONOCOUCHE
- ✓ REGULATEUR HYGROMÉTRIQUE, ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE



Caractéristiques

TALOCHE est un enduit à base de plâtre qui convient comme enduit de parachèvement pour les plafonds intérieurs.

TALOCHE est caractérisé par sa préparation facile, son rendement très important, son temps de travail élevé, sa souplesse, sa résistance au choc et à la pression, aussi par son durcissement uniforme et sa résistance au feu, il est appliqué manuellement.

Application

TALOCHE est un enduit monocouche qui s'applique manuellement sur tous les supports absorbants, dans des constructions neuves ou existantes.

Préparation du support d'application

La surface à enduire doit être sèche, propre et exempte de poussière, des tâches d'huile et autres éléments pouvant entraver la prise du produit.

Préparation du mélange

Saupoudrer un sac **TALOCHE** de 25 kg dans environ 25 litres d'eau propre et mélanger, sans autres additifs, afin d'obtenir une masse sans grumeaux.

Mise en œuvre

La mise en œuvre du **TALOCHE** se fait manuellement. Un sac de 25 kg donne environ 28 litres d'enduit humide permettant de couvrir une surface de 2 à 3 m² avec une épaisseur moyenne de 1 cm.

Conditionnement et stockage

TALOCHE est commercialisé dans des sacs de 25 kg.

Le produit peut être utilisé jusqu'à 6 mois après la date de production, un stockage au-delà de ce délai peut détériorer les caractéristiques du produit.

Les sacs doivent être entreposés à sec sur palettes, à l'intérieur et à l'abri des intempéries.

Propriétés techniques

Description	Unité	Valeur
Couleur	-	Blanc
Rapport de gâchage Plâtre/Eau	kg/l	1
Durée de cycle	min	30
Rendement (1 cm d'épaisseur)	kg/m ²	8
Résistance à la compression (sec)	N/mm ²	≥ 2
Dureté superficielle (sec)	Shore C	≥ 10
Résistance au feu	-	A1
Finesse (Refus tamis)		
	200 µm	% ≤ 8
	800 µm	% < 0,60

Conseils d'utilisation

- **TALOCHE** est désigné pour usage interne.
- Toute modification du rapport Plâtre/Eau, ou utilisation des moyens non propres auront un impact sur le temps de prise et les propriétés mécaniques.
- Il est interdit d'ajouter des additifs chimiques ou autres produits au produit **TALOCHE**.

